

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamts**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



**Europäische  
Technische Bewertung**

**ETA-19/0120  
vom 1. August 2019**

**Allgemeiner Teil**

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Extrudergeschäumte Polystyrolschaumplatten als lastabtragende Schicht und/oder Wärmedämmung außerhalb der Abdichtung

Hersteller

BASF SE  
Carl-Bosch-Straße 38  
67056 Ludwigshafen am Rhein  
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

BASF SE  
Carl-Bosch-Straße 38  
67056 Ludwigshafen am Rhein

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

14 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 040650-00-1201

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Extruderschaumplatten bestehen aus hartem Schaumkunststoff, der durch Extrudieren aus Polystyrol oder einem seiner Co-Polymere hergestellt wird und der eine geschlossenzellige Struktur aufweist. Das Treibmittelgemisch besteht aus Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Isobutan und Hilfsstoffen. Die Extruderschaumplatten haben eine beidseitige Schäumhaut sowie eine Kantenprofilierung (Stufenfalz).

Die Extruderschaumplatten enthalten kein Hexabromcyclododecan (HBCD).

Die Extruderschaumplatten haben die folgenden Bezeichnungen:

"Styrodur 3035 CS",

"Styrodur 4000 CS" and

"Styrodur 5000 CS".

Die Extruderschaumplatten werden mit den folgenden Abmessungen hergestellt:

Nennstärke:

- bis 50 mm to 200 mm für Styrodur 3035 CS,
- bis 60 mm to 160 mm für Styrodur 4000 CS,
- bis 60 mm to 120 mm für Styrodur 5000 CS

Nennlänge: 1250 mm

Nennbreite: 600 mm

Die Europäische Technische Bewertung wurde für das Produkt auf Grundlage abgestimmter Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europäische Technische Bewertung gilt nur für die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die Extruderschaumplatten werden als lastabtragende Schicht und /oder Wärmedämmschicht außerhalb der Abdichtung verwendet. Die Platten werden dabei eben auf dem Untergrund aufliegend angeordnet. Im Einzelnen sind die nachfolgenden Anwendungen vorgesehen:

- Lastabtragende Schicht und Wärmedämmung unter Gründungsplatten
- Horizontale und vertikale Perimeterdämmung bei nicht lastabtragenden Anwendungen (auch bei Grundwasser)
- Umkehrdach (einschließlich der Ausführungen als befahrbares Umkehrdach bzw. mit Begrünung)

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Wärmedämmplatten entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut werden und wenn sie während Transport und Lagerung vor Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschützt sind.

Für die Anwendung der Wärmedämmplatten sind zusätzlich die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten.

An Stellen, wo die Wärmedämmplatten mithilfe von Klebstoffen befestigt werden, sollen ausschließlich für den Einsatzzweck geeignete Verklebungen genutzt werden. Eine Bewertung dieser Verklebungen ist nicht Teil der vorliegenden ETA.



Wesentliches Merkmal	Leistung
Langzeit-Kriechverhalten bei kombinierter Druck- und Scherbeanspruchung	Siehe Anhang A
Elastizitätsmodul bei Druckbeanspruchung	Keine Leistung bewertet
Haftung bei Druck- und Scherbeanspruchung an großformatigen Probekörpern	Siehe Anhang A
Scherfestigkeit	Keine Leistung bewertet
Rohdichte Prüfung nach EN 1602:2013 "Styrodur 3035 CS" "Styrodur 4000 CS" "Styrodur 5000 CS"	Rohdichtebereich: 32 kg/m <sup>3</sup> - 39 kg/m <sup>3</sup> 38 kg/m <sup>3</sup> - 43 kg/m <sup>3</sup> 44 kg/m <sup>3</sup> - 49 kg/m <sup>3</sup>

### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten Prüfung nach EN ISO 11925-2:2010	Klasse E nach EN 13501-1:2007 + A1:2009

### 3.3 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 10 °C - Prüfung nach EN 12667:2001 oder EN 12939:2001 und Alterungsverfahren nach EN 13164:2012 + A1:2015, Anhang C mit abweichendem Lagerungszeitraum (geschnittene Proben) von ' (90 +2/-2) Tagen vor Prüfung "Styrodur 3035 CS" Dicke d = 50 mm Dicke 50 mm < d ≤ 70 mm Dicke 80 mm Dicke 80 mm < d ≤ 100 mm Dicke 100 mm < d ≤ 200 mm "Styrodur 4000 CS" Dicke 60 mm ≤ d ≤ 70 mm Dicke 80 mm Dicke 80 mm < d ≤ 100 mm Dicke 100 mm < d ≤ 160 mm "Styrodur 5000 CS" Dicke 60 mm ≤ d ≤ 70 mm Dicke 80 mm Dicke 80 mm < d ≤ 100 mm	$\lambda_{D(90d)} = 0,033 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,034 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,037 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,038 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,034 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,037 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,038 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,034 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(90d)} = 0,037 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dicke $100 \text{ mm} < d \leq 120 \text{ mm}$	$\lambda_{D(90d)} = 0,038 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt	Keine Leistung bewertet
<p>Wasseraufnahme</p> <p>Wasseraufnahme bei langfristigem vollständigem Eintauchen</p> <p>Prüfung nach EN 12087:2013 (Methode 2A)</p>	<p>WL(T)0,7 (<math>W_{lt} \leq 0,7 \text{ Vol.}\%</math>)</p>
<p>Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion</p> <p>Prüfung nach EN 12088:2013</p> <p>Dicke <math>&lt; 100 \text{ mm}</math></p>	<p>WD(V)3 (<math>W_{dV} \leq 3,0 \text{ Vol.}\%</math>)</p>
<p>Dicke <math>\geq 100 \text{ mm}</math></p>	<p>WD(V)1 (<math>W_{dV} \leq 1,0 \text{ Vol.}\%</math>)</p>
<p>Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung</p> <p>Prüfung nach EN 12091:2013</p> <p>an feuchten Probekörpern aus der Prüfung der Wasseraufnahme durch Diffusion nach EN 12088:2013</p> <p>Verminderung der Druckspannung bei 10% Stauchung oder der Druckfestigkeit der wiedergetrockneten Probekörper bei Prüfung nach EN 826:2013</p>	<p>FTCD1 (<math>W_V \leq 1,0 \text{ Vol.}\%</math>)</p> <p><math>\leq 10 \%</math></p>
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Keine Leistung bewertet
<p>Geometrische Eigenschaften</p> <p>Dicke</p> <p>Prüfung nach EN 823:2013 (Abschnitt 7.2, Abbildung 2, Messaufbau 3)</p> <p>Dicke <math>\leq 120 \text{ mm}</math></p> <p>Dicke <math>&gt; 120 \text{ mm}</math></p> <p>Länge, Breite</p> <p>Prüfung nach EN 822:2013</p> <p>Rechtwinkligkeit</p> <p>In Längen- und Breitenrichtung; in Richtung der Dicke</p> <p>Prüfung nach EN 824:2013</p> <p>Ebenheit</p> <p>In Längen- und Breitenrichtung</p> <p>Prüfung nach EN 825:2013</p> <p>Dicke <math>\leq 120 \text{ mm}</math></p> <p>Dicke <math>&gt; 120 \text{ mm}</math></p>	<p>Toleranz</p> <p><math>\pm 2 \text{ mm}</math></p> <p>+4/-2 mm</p> <p><math>\pm 8 \text{ mm}</math></p> <p>5 mm/m</p> <p>2 mm</p> <p>3 mm</p>
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	

Wesentliches Merkmal	Leistung
Prüfung nach EN 1605:2013	Last: 40 kPa; Temperatur: $(70 \pm 1) ^\circ\text{C}$ ; Zeit: $(168 \pm 1) \text{ h}$ $\leq 5 \%$
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen Prüfung nach EN 1604:2013	Temperatur: $70 ^\circ\text{C}$ und 90% R.F. DS(70,90) ( $\Delta\varepsilon_l \leq 5 \%$ , $\Delta\varepsilon_b \leq 5 \%$ , $\Delta\varepsilon_d \leq 5 \%$ )
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene Prüfung nach EN 1607:2013	TR150 ( $\sigma_{mt} \geq 150 \text{ kPa}$ )
Geschlossenzelligkeit Prüfung nach EN ISO 4590:2003 (Methode 1 mit Korrektur)	$\geq 95\%$

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040650-00-1201 gelten folgende Rechtsgrundlagen: 1995/467/EC und 1999/91/EC<sup>1</sup>.

Folgende Systeme sind anzuwenden:

System 1 für Wesentliche Merkmale bezüglich Mechanischer Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale.

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 1. August 2019 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Maja Tiemann  
Abteilungsleiterin

Beglaubigt

<sup>1</sup> in der jeweils gültigen Fassung

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Anhang A

1. Druckspannung

**Schlupfverformung**

nach EAD, Abschnitt 2.2.1.2

Vorverformung bis zum Beginn des konventionellen elastischen Bereichs  
(exakt gerader Teil der Kraft-Verformungs-Kurve)

<b>Styrodur 3035 CS</b> ( $\varphi = 34 \text{ kg/m}^3$ )			
Dicke (mm)	1x100	2x100	3x100
Druckspannung, $\sigma_a$	125	87	87
Vorverformung Xa (mm)	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
<b>Styrodur 5000 CS</b> ( $\varphi = 46 \text{ kg/m}^3$ )			
Dicke (mm)	1x100	2x100	3x100
Druckspannung, $\sigma_a$	225	210	184
Vorverformung Xa (mm)	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>

2. Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung

2.1 Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (einlagig hergestellte Platte)  
nach EAD, Abschnitt 2.2.3.1

<b>Styrodur 3035 CS</b>	<b>Dicke 50 mm</b>				<b>Dicke 50 mm</b>	
Rohdichte ( $\text{kg/m}^3$ )	28,2				29	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	330/5				349/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>160</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,18	0,25	0,33	0,40	0,31	0,39
X <sub>ct</sub> (mm)	0,16	0,21	0,27	0,42	0,12	0,17
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,40	0,54	0,72	1,24	0,24	0,35
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>0,58</b>	<b>0,79</b>	<b>1,05</b>	<b>1,64</b>	<b>0,55</b>	<b>0,74</b>
<b>Styrodur 3035 CS</b>	<b>Dicke 140 mm</b>				<b>Dicke 120 mm</b>	
Rohdichte ( $\text{kg/m}^3$ )	36				32	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	415/2				374/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>130</b>	<b>160</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,42	0,64	0,84	1,06	0,64	0,76
X <sub>ct</sub> (mm)	0,69	0,86	1,16	1,56	0,20	0,25
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,75	0,94	1,27	1,71	0,74	0,60
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>1,17</b>	<b>1,58</b>	<b>2,11</b>	<b>2,77</b>	<b>1,38</b>	<b>1,36</b>

**Styrodur 3035 CS**  
**Styrodur 4000 CS**  
**Styrodur 5000 CS**

**Anhang A**

<b>Styrodur 3035 CS</b>	<b>Dicke 200 mm</b>				<b>Dicke 200 mm</b>	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	38,3				37	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	558/2				407/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>130</b>	<b>160</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,49	0,74	0,99	1,26	0,86	0,99
X <sub>ct</sub> (mm)	1,01	1,28	1,56	1,96	0,50	0,50
X <sub>ct50</sub> (mm)	1,14	1,44	1,77	2,18	1,34	1,45
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>1,63</b>	<b>2,18</b>	<b>2,76</b>	<b>3,44</b>	<b>2,19</b>	<b>2,44</b>
<b>Styrodur 4000 CS</b>						
	<b>Dicke 30 mm</b>				<b>Dicke 60 mm</b>	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	42,3				38	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	687/6				596/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>220</b>	<b>180</b>	<b>220</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,14	0,19	0,23	0,32	0,32	0,40
X <sub>ct</sub> (mm)	0,13	0,18	0,24	0,31	0,08	0,13
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,37	0,49	0,65	0,88	0,19	0,24
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>0,51</b>	<b>0,68</b>	<b>0,90</b>	<b>1,20</b>	<b>0,51</b>	<b>0,64</b>
<b>Styrodur 4000 CS</b>						
	<b>Dicke 100 mm</b>				<b>Dicke 120 mm</b>	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	40,1				38	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	531/2				604/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>220</b>	<b>180</b>	<b>220</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,26	0,36	0,46	0,54	0,52	0,64
X <sub>ct</sub> (mm)	0,32	0,42	0,53	0,68	0,08	0,13
X <sub>ct50</sub> (mm)	1,16	1,50	1,76	2,04	0,19	0,24
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>1,42</b>	<b>1,86</b>	<b>2,22</b>	<b>2,59</b>	<b>0,71</b>	<b>0,88</b>

**Styrodur 3035 CS**  
**Styrodur 4000 CS**  
**Styrodur 5000 CS**

**Anhang A**

<b>Styrodur 4000 CS</b>	<b>Dicke 160 mm</b>			
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	37			
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	559/2			
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,46	0,70	0,93	1,16
X <sub>ct</sub> (mm)	0,83	1,08	1,36	1,90
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,92	1,20	1,52	2,18
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>1,38</b>	<b>1,90</b>	<b>2,45</b>	<b>3,34</b>

<b>Styrodur 5000 CS</b>	<b>Dicke 40 mm</b>				<b>Dicke 60 mm</b>	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	44,6				44	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	779/				747/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,16	0,21	0,26	0,31	0,34	0,37
X <sub>ct</sub> (mm)	0,29	0,38	0,43	0,54	0,30	0,20
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,44	0,58	0,65	0,81	0,30	0,60
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>0,59</b>	<b>0,77</b>	<b>0,89</b>	<b>1,11</b>	<b>0,64</b>	<b>0,80</b>
<b>Styrodur 5000 CS</b>	<b>Dicke 100 mm</b>				<b>Dicke 120 mm</b>	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	45,8				43	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	770/2				802/2	
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
X <sub>0</sub> (mm)	0,31	0,41	0,52	0,62	0,57	0,66
X <sub>ct</sub> (mm)	0,63	0,79	0,98	1,17	0,25	0,30
X <sub>ct50</sub> (mm)	0,97	1,22	1,41	1,78	0,68	0,78
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>1,29</b>	<b>1,64</b>	<b>1,94</b>	<b>2,41</b>	<b>1,25</b>	<b>1,44</b>

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Anhang A

**2.2. Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (mehrlagige Verlegung)**  
nach EAD, Abschnitt 2.2.3.1

Styrodur 3035 CS	Dicke 3x 100 mm		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	34		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	514/10		
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>160</b>
X <sub>0</sub> (mm)	1,29	1,76	2,13
X <sub>ct</sub> (mm)	2,12	2,48	3,17
X <sub>ct50</sub> (mm)	2,95	3,54	4,44
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>4,24</b>	<b>5,31</b>	<b>6,75</b>
Styrodur 4000 CS	Dicke 3x 100 mm		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	38		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	702/3		
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>220</b>
X <sub>0</sub> (mm)	1,88	2,41	2,99
X <sub>ct</sub> (mm)	1,35	1,71	2,04
X <sub>ct50</sub> (mm)	2,99	3,47	4,12
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>4,87</b>	<b>5,88</b>	<b>7,11</b>
Styrodur 5000 CS	Dicke 3x 100 mm		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	42		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826 (kPa / %)	744/3		
<b>Laststufe (kPa)</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
X <sub>0</sub> (mm)	2,40	3,00	3,59
X <sub>ct</sub> (mm)	1,43	1,71	2,34
X <sub>ct50</sub> (mm)	2,67	3,40	4,21
<b>X<sub>t50</sub>(mm)</b>	<b>5,07</b>	<b>6,40</b>	<b>7,79</b>

**3. Verhalten bei Scherbeanspruchung (großformatige Probekörper)**  
nach EAD, Abschnitt 2.2.4

Styrodur 3035 CS	Dicke 200 mm	
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	40	36
<b>Scherfestigkeit <math>\tau_{large}</math></b> nach EAD Abschnitt 2.2.4 und den Richtlinien in EN 12090 (kPa)	<b>146</b>	<b>126</b>

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Anhang A

4. Langzeit-Kriechverhalten bei Scherbeanspruchung  
nach EAD, Abschnitt 2.2.5

Styrodur 3035 CS			
Dicke	200 mm	200 mm	180 mm
Scherfestigkeit/ Stauchung nach EAD (kPa)	143/-		
Laststufe (kPa)	50	35,75	50
$X_{\tau 0}$ (mm)	1,94	1,24	1,38
$X_{\tau ct}$ (mm)	0,84	0,52	0,48
$X_{\tau ct 50}$ (mm)	3,23	2,47	2,87
$X_{\tau t 50}$ (mm)	5,17	3,71	4,25

5. Langzeit-Kriechverhalten bei kombinierter Druck- und Scherbeanspruchung  
nach EAD, Abschnitt 2.2.6

Styrodur 3035 CS				
Dicke	200 mm		200 mm	
Laststufe (kPa)	50	105	35,75	105
Verformung bei	Scher- beanspruchung	Druck- beanspruchung	Scher- beanspruchung	Druck- beanspruchung
$X_{\tau 0} / X_0$ (mm)	1,63	0,52	1,25	0,49
$X_{\tau ct} / X_{ct}$ (mm)	0,99	0,68	0,72	0,70
$X_{\tau ct 50} / X_{ct 50}$ (mm)	3,49	5,28	2,62	4,51
$X_{\tau t 50} / X_{t 50}$ (mm)	5,12	5,80	3,87	5,00
Styrodur 3035 CS				
Dicke	180 mm			
Laststufe (kPa)	50	105		
Verformung bei	Scher- beanspruchung	Druck- beanspruchung		
$X_{\tau 0} / X_0$ (mm)	1,51	0,46		
$X_{\tau ct} / X_{ct}$ (mm)	0,68	1,16		
$X_{\tau ct 50} / X_{ct 50}$ (mm)	2,17	3,94		
$X_{\tau t 50} / X_{t 50}$ (mm)	3,68	4,40		

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Anhang A

6. Haftung bei Druck- und Scherbeanspruchung an großformatigen Probekörpern  
nach EAD, Abschnitt 2.2.8

<b>Styrodur 3035 CS</b>			
<b>Haftreibungskoeffizient zwischen den Extruderschaumplatten</b> nach EAD Abschnitt 2.2.8, Anhang A, A.3.1			
<b>Dicke</b>	<b>2x 120 mm</b>		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	32-34		
<b>Druckspannung – Laststufe (kPa)</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
Haftreibungskoeffizient bezüglich der Druckspannung – Laststufe	0,74	0,69	0,68
<b>Haftreibungskoeffizient</b>	<b>0,70</b>		
<b>Haftreibungskoeffizient zwischen den Extruderschaumplatten und Ortbetonplatte sowie einem Betonfertigteile mit Folie</b> nach EAD Abschnitt 2.2.8, Anhang A, A.3.2			
<b>Dicke</b>	<b>1x 120 mm</b>		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	32		
<b>Druckspannung – Laststufe (kPa)</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
Haftreibungskoeffizient bezüglich der Druckspannung – Laststufe	0,55	0,47	0,45
<b>Haftreibungskoeffizient</b>	<b>0,49</b>		
<b>Haftreibungskoeffizient zwischen den Extruderschaumplatten und Ortbetonplatte ohne Folie</b> nach EAD Abschnitt 2.2.8, Anhang A, A.3.3			
<b>Dicke</b>	<b>1x 120 mm</b>		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	32		
<b>Druckspannung – Laststufe (kPa)</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
Haftreibungskoeffizient bezüglich der Druckspannung – Laststufe	0,73	0,69	0,70
<b>Haftreibungskoeffizient</b>	<b>0,71</b>		

Styrodur 3035 CS  
Styrodur 4000 CS  
Styrodur 5000 CS

Anhang A

<b>Styrodur 3035 CS</b>			
<b>Haftreibungskoeffizient zwischen den Extruderschaumplatten und einem Betonfertigteil ohne Folie</b>			
nach EAD Abschnitt 2.2.8, Anhang A, A.3.4			
<b>Dicke</b>	<b>1x 120 mm</b>		
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	33-34		
<b>Druckspannung – Laststufe (kPa)</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
Haftreibungskoeffizient bezüglich der Druckspannung – Laststufe	2,68	1,46	1,07
<b>Haftreibungskoeffizient</b>	<b>1,74</b>		